




Isolmant FR

Materassino isolante in polietilene di tipo HQPO FR, gofrato e serigrafato sul lato superiore. Reazione al fuoco Euroclasse B_{fl}-s1 con omologazione ministeriale.

Da posizionare con il lato gofrato e serigrafato verso l'alto.

■ SPESSORE	3 mm	
■ ISOLAMENTO AL CALPESTIO	$\Delta L_w = 19$ dB Valore calcolato secondo le vigenti normative UNI EN ISO 12354-2 e UNI/TR 11175	
■ RIGIDITÀ DINAMICA	$s' = 80$ MN/m ³	
■ REAZIONE AL FUOCO	Euroclasse B _{fl} -s1 con omologazione ministeriale	
■ CONDUCIBILITÀ TERMICA	$\lambda = 0,035$ W/mK	
■ RESISTENZA TERMICA	$R_t = 0,086$ m ² K/W	
■ CALORE SPECIFICO	$c = 2100$ J/kgK	
■ FATTORE DI RES. AL VAPORE	$\mu = 6700$	
■ FORMATO	Rotoli da: 1,00 m x 100 m (h x L) = 100 m ²	
■ CONFEZIONE	Singoli rotoli	

isolmantFR

SETTORI D'IMPIEGO: Isolmant FR è indicato per l'isolamento acustico al calpestio dei divisori orizzontali, per applicazioni sotto massetto e sotto parquet, in particolare nelle applicazioni in cui sia prescritto un prodotto isolante in classe B_{fl}-s1 di reazione al fuoco.

VOCE DI CAPITOLATO: Strato resiliente in polietilene del tipo HQPO FR, gofrato (tipo Isolmant FR). Da posizionare con il logo a vista. Spessore 3 mm. Rigidità dinamica 80 MN/m³. Classe B_{fl}-s1 di reazione al fuoco.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



isolmant
benessere acustico e termico

by **TECNASFALTI**

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it