



→ ISOLMANT TOP ADESIVO

Materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità.

Il prodotto è rivestito di uno strato adesivo per la posa di parquet, laminati ed LVT.

Da posare con il lato adesivo rivolto verso l'alto.

Spessore: circa 1,8 mm

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ISOLAMENTO AL DRUM SOUND (RWS) | 22 sone |
| ISOLAMENTO AL CALPESTIO (IS) | $\Delta L_w = 18$ dB (sotto 7 mm di laminato DPL) |
| RESISTENZA A COMPRESSIONE (CS) | 300 kPa (0,5 mm di deformazione) |
| SCORRIMENTO VISCOSO A COMPRESSIONE - CREEP (CC) | > 50 kPa (max carico con def. < 0,5 mm in 10 anni) |
| RESISTENZA AL CARICO DINAMICO (DL) | > 100000 cicli (a 25 kPa) |
| RESISTENZA ALL'IMPATTO - LARGE BALL TEST (RLB) | < 600 mm (sotto 7 mm di laminato DPL) |
| RESISTENZA TERMICA | $R_t = 0,01$ m ² K/W |
| RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO (SD) | $S_d < 75$ m |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO | B _{fl} -s1 |
| SPESSORE | 1,8 mm circa |
| FORMATO | In rotoli da 1 m x 6,5 m pari a 6,5 m ² |
| CONFEZIONE | In scatole di cartone da 40 rotoli (260 m ²) |



www.blauer-engel.de/uz156



→ Settori d'impiego

L'utilizzo di Isolmant Top Adesivo è particolarmente indicato nei casi in cui si voglia ottenere un tipo di posa semplice e veloce come quello flottante e stabile e sicuro come quello incollato.

Il prodotto è idoneo anche nelle applicazioni con sistema di riscaldamento a pavimento. Verificare che R_t (pavimento + materassino) $\leq 0,15$ m²K/W.

→ Voce di capitolato

Strato resiliente costituito da materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità, rivestito da uno strato adesivo protetto da pellicola siliconata (tipo Isolmant Top Adesivo). Da posare con il lato adesivo rivolto verso l'alto. Classe di reazione al fuoco B_{fl}-s1. Spessore 1,8 mm circa.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

isolmant by TECNASFALTI

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 9885702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI srl - © TECNASFALTI - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore da Agosto 2018 - Sostituisce e annulla tutti i precedenti